

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Papel Liho 80 AR adhesivo P /G63

Descripción:

**Cara de impresión:** papel semi-brillante tipo cuché, ideal para la impresión multicolor, donde la definición y un alto grado de detalle de las imágenes es requerido. Excelente impresión en el sistema de composición tipográfica, flexográfica, offset, transferencia térmica y hot stamping.

**TABLA 1.1: PROPIEDADES FISICAS (Cara de impresión)**

Propiedades	Unidades	Resultados (Promedio)
Gramaje	g/cm <sup>3</sup>	80 ± 3. 2
Espesor	μ	71 ± 4
Opacidad	%	138
Transparencia	%	90
Brillo	%	73
Resistencia Tensil	N/15mm	54-3. 7

**Adhesivo:** De naturaleza permanente modificado, tratado bajo la tecnología de emulsión en el agua. Excelente tack inicial y alto grado de adherencia final. Excelente comportamiento en superficies de poliolefinas como el PE, resistencia al frío y humedad. Aprobado para contacto indirecto en alimentos y UNI-71 / 3 para la seguridad de los juguetes.

**TABLA 1.2: PROPIEDADES FISICAS (Adhesivo)**

Propiedades	Unidades	Resultados (Promedio)
Tack	g/25mm	1600
Tiempo de cohesión	horas	2
Temperatura de aplicación	°C	5
Temperatura de trabajo (min)	°C	-20
Temperatura de trabajo (max)	°C	80

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

---

**Respaldo:** Papel glassine blanco supercalandrado y tratado en una de sus caras con silicona translúcida Adecuado para aplicaciones que requieran la penetración de la luz (de lectura óptica) resistencia a la aplicación automática (buen release). Superficie regular con espesor adecuado para cuchillas planas y de rotación con gran estabilidad dimensional.

**TABLA 1.3: PROPIEDADES FISICAS (Respaldo)**

Propiedades	Unidades	Resultados (Promedio)
Gramaje	g/cm <sup>3</sup>	63±2
Espesor	μ	56±6
Opacidad	%	
Transparencia	%	51
Resistencia Tensil	kg/m	5. 3-2. 2
Gramaje total	g/cm <sup>3</sup>	158±10
Espesor total	μ	141±14

**GARANTÍA DE ALMACENAMIENTO:** Este producto está garantizado por dos años, ya que queda almacenado en su envase origen, acondicionado con 20 ° C-Temperatura de 22 y una humedad relativa de 50 - El 55%.